



# FINSPARKEL-F

## TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

### PRODUKTBEKRIVELSE

Bostik Finsparkel er et ferdigblandet, finkornet veggsparkel.

### BRUKSOMRÅDE

Egnet til sparkling i tynne lag eller hvor det kreves en jevn flate, f.eks. finsparkling, sparkling av gipsplater, tapet og reparasjoner inne. Ved sparkling av gipsplater må papirstrimmel benyttes.

### ARBEIDSBESKRIVELSE

Flatene skal være rene, tørre og faste og påføres med stålsparkel. Ved sparkling av gipsplater legges papirremse direkte i sparkelen. Sparklede flater slipes med sandpapir 100 □ 120, støvsuges og grunnes før tapetsering eller maling.


### ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets inneholde er, i følge gjeldende lover og regler, ikke klassifisert som helseskadelig. Fyllstoffet kan føre til irritasjon av øynene ved sliping, bruk derfor beskyttelsesbriller. For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad.

### KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)



## PRODUKTBESKRIVELSE

|                   |                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farge             | Hvit                                                                                                         |
| Fyllmiddel        | Hvit dolomittmarmor                                                                                          |
| Kornstørrelse     | 0 □ 0,07 mm                                                                                                  |
| Bindemiddel       | Cellulosederivat, polymerdispersjon                                                                          |
| Vedheft           | > 5 KP/cm2 på slipt betong                                                                                   |
| Lagring           | Kjølig, men frostfritt                                                                                       |
| Lagringstid       | 12 måneder i uåpnet forpakning                                                                               |
| Brannfarlig       | Nei                                                                                                          |
| Sjikt-tykkelse    | Max 3mm                                                                                                      |
| Fortynner         | Vann. Skal normalt ikke fortynnes                                                                            |
| Densitet          | 1,8 kg/l .                                                                                                   |
| Tørketid          | Ca. 8 □ 10 timer avhengig av lagtykkelse, temperatur og luftfuktighet. Gjennomtørr etter ca. 24 timer.       |
| Materialforbruk   | Ca. 0,3 liter/m2 fylling av skjøter, to ganger på gipsplater. Ca. 1 liter/m2 bredsparking ved 1 mm tykkelse. |
| Arbeidstemperatur | Kan påføres fra +5 C til + 30 oC, optimal temperatur 18-20 oC                                                |
| Rengjøring        | Verktøy rengjøres med vann                                                                                   |

### KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

