



LETT HÅNDSPARKEL-LH

TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik Lett Håndsparkel er et lettbearbeidelig håndsparkel med høy fyllevne.

BRUKSOMRÅDE

Bostik Lett Håndsparkel er godt egnet for skjõt- og bred- sparkling av puss, betong, lettbetong og plater innendørs. Kan også brukes til strimling av plateskjøter.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Påføring: Påføres for hånd med stålsparkel. Ved strimling av gipsplater legges papirtapen direkte i sparkel-massen.

ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets inneholde er, i følge gjeldende lover og regler, ikke klassifisert som helseskadelig. Fyllstoffet kan føre til irritasjon av øynene ved sliping, bruk derfor beskyttelsesbriller. For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Fyllstoff :	Dolomitmarmor og lettfiller
Kornstørrelse:	0-0,15 mm
Bindemiddel:	Polymerdispersjon, cellulosed-erivater
Vedheft:	> 5 kp/ cm2 på slett betong.
Fortynning:	Vann. Skal normalt ikke fortynnes
Rengjøring:	Verktøy rengjøres i vann
Densitet:	1,1 kg/l
Tørketid:	Ca 1 time/ 1 mm sjikt ved 20oC og 50 % RF. Tørketiden kan variere kraftig avhengig av sjikt-tykkelse temperatur, luftfuktighet og underlaget. Anbefalt arbeidstemperatur er +5°C til + 35 °C
Lagring:	1 år i uåpnet forpakning .Skal lagres mørkt og frostfritt. Lagrings-temperaturen bør være jevn, ca + 15 °C.

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

