

Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Baronesse Takmatt



Produsent

AkzoNobel Coatings AS
Postboks 565
1411 KOLBOTN

Produktnavn:
Bindemiddel:
Tynningsmiddel:

Baronesse Tak
Akrylpolymer
Vann

mars 2018

Bruksområde

Baronesse Takmatt er en helmatt vanntynnbar takmaling for maling på puss, betong, lettbetong, bygningsplater av ulike slag, glassfibervev mm innendørs. Baronesse Takmatt har lang åpentid, noe som forenkler malingen og gir helmatte skjoldfrie tak.

Underlag: Overflaten må være ren, tørr og ha en temperatur mellom +5°C - +35°C. Luftens relative fuktighet skal ligge mellom 30 til 80 %.

Påføringsmetode: Pensel, rull og sprøyte.

Oppbevaring: Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Pigmentert produkt reduseres ved lagring over 1 år.

Vedlikehold

Renhold: Malte flater skal ikke vaskes før produktet har gjennomherdet (3-4 uker).

Vask av malte flater: Produktet kan vaskes i forbindelse med vedlikehold og overmaling. For lettere rengjøring, bruk kun milde såpeprodukter. Før ommaling vaskes flatene med egnet vaskemiddel for maling.

Våtslitasjemotstand: Ikke oppgitt.

Vedlikeholdsintervall: Mekaniske forhold påvirker vedlikeholdsintervaller, ommaling utføres etter behov

Reparasjon/skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre produkter, må det dokumenteres at det er samme type som tidligere er anvendt. Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved ommaling eller endring av farge benyttes samme produkt, kontakt forhandler/malerfirma.

Avfallshåndtering

Rester av søl av maling og lakkprodukter må leveres til godkjent avfallsmottak eller miljøstasjon. Tom og tørr emballasje er restavfall som kan leveres gratis til nærmeste avfallsmottak, se: www.tomtogtort.no

Helse/miljø/sikkerhet

Se eventuell helse-/miljøfaremerking på emballasjen. Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- miljø og sikkerhetsrisiko, samt forsiktighetsregler ved bruk av dette produktet, er angitt i sikkerhetsdatabladet.

Opplysningene på dette FDV-dokumentet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer: Ettersom de forhold produktene benyttes under, ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandlinger, temperatur, luftfuktighet, påføring. osv.

Det er utarbeidet produktdatablad og sikkerhetsdatablad for produktet