

BARON ULTRA

Teknisk produktdatablad / Technical product data sheet 2017-08-04 Side 1/3

Baron Ultra er en vanntynnet akrylmaling tilsatt alkydolje som gjør at trefasade og trekonstruksjoner holder seg godt, år etter år. Baron Ultra er en høyteknologisk hybridmaling med de beste egenskaper fra to verdener. Alkydoljen trekker godt inne i treverket, det forhindrer fuktinntrenging og oppsprekking av treet. Akrylens egenskaper gir godt feste, god farge og glansstabilitet over mange år. Denne kombinasjonen gjør at Baron Ultra er svært lett å påføre. Baron Ultra er en halvblank maling, den tar opp minimalt med skitt og er svært lett å vaske.

Bruksområde:

Toppstrøksmaling for **ny og gammel trekledning**, og trekonstruksjoner utendørs.

Forbehandling:

Flatene må være rengjort og tørre og frie for løse trepartikler. Umalte flater børstes for løse trefibre før det grunnes med Baron Tregrunning. Tidligere malte flater vaskes med Absolutt Kraftvask eller Absolutt Husvask. For ekstra beskyttelse påføres Absolutt Sopp – og Algedreper etter vask av flatene. Sjekk vedheft på tidligere malte flater.

Bruk:

Temperaturen under påføring og tork må være over + 5 °C. **Unngå påføring i direkte sollys eller soloppvarmet vegg. Vær oppmerksom på, at ved raskt temperaturfall eller høy luftfuktighet kan det oppstå matte skjolder på flatene. For best resultat påføres produktet med pensel beregnet for vanntynnede malinger. Påfør to fylldige strøk Baron Ultra i treet's lengderetning for penest resultat. Husk å mette endeveden godt etter at den er grunnet, gjerne med et ekstra strøk. Rør om før og under bruk.**

Produsert for Fargerike av:
Akzo Nobel Coatings AS.
Fløysbonnveien 6, Sofiemyr.
1411 Kolbotn

TEKNISK INFORMASJON:

Bruksområde:	Utendørs
Bindemiddel:	Akryl/alkyd
Glans:	Halvblank 40
Vaskbarhet:	Vaskbart med mekanisk vask etter 3 – 4 ukers herdetid
Brekking:	Multicolor
Tynning:	Vann
Sprøyteåpning:	0,015 – 0,017`` (åpning)
Rengjøring av verktøy:	Vann
Materialforbruk:	4-6 m ² /liter ved nymaling, 6-8 m ² /liter ved ommaling
Luft/Temperatur ved påføring:	Min +5 °C Max +25 °C
Anbefalt verktøy:	Rull, pensel eller sprøyte
Støvrør:	Ca. 1 time
Overmalbar:	Ca. 4 timer
Gjennomherdet:	3 – 4 uker
Lagringstid:	
Oppbevaring:	Frostfritt
Farge:	Base A, B og C
Brannfarlighet:	Ikke anvendelig
VOC-kategori:	(kat. A/e): 130 g/l. Inneholder max 15 g/l.
Merkeordning:	Ikke kjent
Densitet:	1, 10
Volum tørrstoff:	36 %
Viskositet:	Kinematisk (romtemperatur): 32,39 cm ² /s

Produsert for Fargerike av:
 Akzo Nobel Coatings AS.
 Fløysbonnveien 6, Sofiemyr.
 1411 Kolbotn

Bruksanvisning

Maling:

Produktet benyttes til maling av **trefasader og trekonstruksjoner i system med Baron Tregrunning**

Begynn alltid med å lese bruksanvisningen på spannet og husk å være nøyaktig fra første stund. Godt verktøy og et grundig forarbeid er en forutsetning for et godt og varig resultat. Rør grundig om fra bunnen av spannet før du begynner å male.

Underlaget skal være rent, tørt og fast. Vask tidligere malte overflater med anbefalt vaskemiddel, skyll med vann og la tørke godt. Ved soppangrep skal overflaten behandles med anbefalt sopphindrende middel. Benytt en tett og god pensel og jobb fargen godt inn i treverket.

Påfør heller flere tynne sjikt med noen dagers mellomrom enn få tykke. Unngå å male hvis det er direkte sollys eller veldig varmt. Dette kan føre til at malingen blærer.

Etter maling

Vask verktøyet i vann

Sett lokket nøye på

Avfallshåndtering: Miljøriktig avfallshåndtering av malingrester krever spesielle hensyn. Malingsrester og rester fra rensing av malerutstyr bør derfor leveres til kommunal mottaksstasjon. Ved tvil, ta kontakt med lokale myndigheter for råd og veiledning. Det blir mindre malingsavfall hvis du på forhånd beregner hvor mye du skal bruke. Lever ubrukt maling for resirkulering. Gjenvinning av ubrukt maling kan effektivt minske produktets miljøpåvirkning i løpet av sin levetid.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Unngå kontakt med huden og øynene.

Vask og vedlikehold

Det kan forventes lengre levetid på trebeskyttelse, farge og glans ved vedlikeholdsvask en gang pr. år.

Vask etter produktets anvisning

Produsert for Fargerike av:

Akzo Nobel Coatings AS.

Fløysbonnveien 6, Sofiemyr.

1411 Kolbotn