



UNIVERSAL/PLASTLIM

TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

PRODUKTBESKRIVELSE

UNIVERSAL PLASTLIM er basert på nitril gummi og syntetiske harpikser løste i organiske løsningsmidler. Det danner en sterke limfuger uten bruk av herder, høy presstemperatur eller lang presstid. Produktet har en ekstra tynn og smidig konsistens som forenkler limpåføringen og gir en tynn transparent limfuge. Inneholder løsemidler som gir en rask fordampning og dermed en ekstra kort tørketid. Limfugene får allerede ved sammenpressingen en høy holdfasthet og vedheft, og full sluttstyrke oppnås i løpet av en uke.

BRUKSOMRÅDE

Universal Plastlim kan brukes som et allroundslim i hjemmet og som hobbylim ved liming av plastmodeller. Universal Plastlim fester til Stein, betong, de fleste trematerialer, mange plast og gummimaterialer (Ikke fete plaster som PP, PE, Teflon, EPDM eller Silikon) og metaller.

ARBEIDSBESKRIVELSE

1.Pass på at flatene, som skal limes, er rene, til strekkelig tørre og plane eller godt tilpasset hverandre. 2.Hvis en eller begge flatene er porøse, stryk lim på en flate og press sammen umiddelbart. Hvis begge flatene er "tette" stryk lim på begge flatene la det tørke i ca. 10 minutter. 3.Press sammen . Vær nøye med tilpasningen da limet hugger direkte.

ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktet er brannfarlig og helseskadelig. For ytterligere informasjon, se HMS-datablad (sikkerhetsdatablad).

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Egenskaper før påføring	
Limtype:	Kontaktlim
Bindemiddel:	Nitrilgummi og syntetiske harpikser
Løsningsmiddel:	Ketoner.
Konsistens:	Tyntflytende
Farge:	Transparent
Rengjøringsmiddel:	Aceton
Densitet:	0,86 ± 0,02 g/cm ³
Tørrstoffinnhold:	28 ± 1 vekt %
Brannfare:	a) Limet er brannfarlig, b) Herdet limfuge er ikke brannfarlig
Flammepunkt:	- 19 °C
Lagring:	Minst 1 år ved +10 til 20°C i ubrudd forpakning.
Påføringshjelpemiddel:	Fra tuben og ved hjelp av en pensel.
Egenskaper etter påføring:	
Fuktighetsbestandig:	Meget god - Limfugen er uløselig i vann.
Oljebestandighet:	Meget god
Farge:	Transparent
Holdfasthetsøkning:	35 % av endelig holdfasthet oppnås innen 1 døgn, 100 % i løpet av 7 døgn.
Avtrekksholdfasthet:	35 N/cm ² etter 14 dager
Temperaturbestandighet:	1 døgn gammel limfuge: God holdfasthet opp til + 95°C.

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

