



# A920

## EXPRESS MORTAR

BRUKSKLAR REPARASJONSFILLER AV HØY KVALITET

2023-10-16

### TEKNISK DATABLAD

#### Fordeler

- Bruksklar reparasjonsfyller
  - Kan overmales med vannbasert og syntetisk maling
  - Perfekt vedheft uten primer til og med på fuktige underlag
  - Nesten luktfri
  - Enkel å bruke og rengjøre
  - Ikke etsende på metaller
- For innendørs og utendørs (\*) bruk

#### PRODUKTBESKRIVELSE

**BOSTIK A920 EXPRESS MORTAR** er en reparasjonsfyller av høy kvalitet basert på akryldispersjon for murfuger innen- og utendørs.

#### BRUKSOMRÅDER

**BOSTIK A920 EXPRESS MORTAR** er spesielt utviklet for fuging og reparasjon av nye og ødelagte fuger mellom mur og tegl. **BOSTIK A920 EXPRESS MORTAR** er vær- og regnbestandig et par timer etter påføring.

#### BRUKSANVISNING

En fuge med riktig dimensjon er i stand til å absorbere bevegelser mellom byggematerialer. Fugedybden skal alltid stå i riktig forhold til fugebredden. Som regel bør forholdet mellom dybde og bredde på fugen være 1:1 for en bredde på inntil 10mm, og minst 5mm i bredde eller dybde. For fuger bredere enn 10 mm skal dybden være lik bredden delt på 3 pluss 6 mm.



#### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Påføringstemperatur		+5 °C til +40 °C
Base		Akryl
Flyt	ISO 7390	<2 mm
Tetthet	ISO 1183-1	1,66 g/ml
Frostmotstand i løpet av transport.		Opp til -15 °C
Shore A hardhet	DIN 53505 / ISO 868	80
Herdetid	@ +23°C/50% RH	3 mm/24 timer
Hinnedannelse	DBTM 16	15 minutter @ +23°C/50% RH
Krymping		5 %

*Dette er typiske verdier og kan variere +/-3 %*

#### BEGRENSNINGER

- Ikke egnet for konstant kontakt med vann
- Ikke egnet for PE, PP, PC, PMMA, PTFE, myk plast, neopren og bitumen.
- \*Utendørs påføring kun i godt, tørt vær, og det må holdes tørt i minst 5 timer etter påføring
- Ikke egnet for bevegelige fuger

## FORBEREDELSE OG ETTERBEHANDLING

Påføringstemperatur +5 °C til +40 °C (avhengig av miljø og underlag). Underlaget skal være fast, rent, tørt og fritt for fett og støv. Underlaget skal være fritt for løse partikler, absorberende underlag må ikke være helt tørt. Test alltid vedheft før påføring. 5 minutter etter påføringen presser du **BOSTIK A920 EXPRESS MORTAR** inn i fugen og avslutter med en fugespatel. Må ikke påføres ved eksponering for ekstremt sollys. Fjern overflødig materiale med en spatel etter 5-10 minutter. I løpet av herdingen blir produktet mørkere. Verktøy og hender må rengjøres med vann. Påfør med en V-dyse som følger med patronen

## OVERMALBAR

**BOSTIK A920 EXPRESS MORTAR** kan overmales når den er helt tørr. Under herding kan produktet krympe, noe som kan føre til sprekker i malingen. Kan overmales med vannbasert og syntetisk maling. Overmaling med enkelte vannbaserte malinger kan skape sprekker. Vi anbefaler at du tester at produktet er kompatibel med maling innen du bruker det.

## RENGJØRING

Verktøy rengjøres med vann etter bruk. Hender kan rengjøres med vann og såpe.

## HELSE OG SIKKERHET

Sikkerhetsdatablad må leses før bruk og er tilgjengelig på vår nettside.

## SERTIFISERINGER

- A+ French VOC-regulering

All informasjon i dette dokumentet og våre andre publikasjoner (inkludert digitale publikasjoner) er basert på vår beste kunnskap og erfaring, og tilhører Bostik med eksklusive rettigheter. Ingen del av dette dokumentet må kopieres, vises til tredjeparter, reproduseres, publiseres eller brukes på annen måte uten Bostiks skriftlige tillatelse. Den tekniske informasjonen i dette dokumentet er kun ment som en indikasjon og er ikke uttømmende. Bostik er ikke ansvarlig for noen skader, verken direkte eller indirekte, som skyldes (redaksjonelle) feil, ufullstendigheter og/eller feil i dette dokumentet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, ufullstendighet og/eller unøyaktigheter på grunn av tekniske endringer og/eller forskning utført etter dokumentets publiseringsdato og før produktets kjøpsdato. Bostik forbeholder seg retten til å endre dokumentets ordlyd. Bostik er ikke ansvarlig for skader, verken direkte eller indirekte, forårsaket av bruk av produktene som dekkes av dette dokumentet. Brukeren må lese og forstå informasjonen i dette dokumentet og andre dokumenter om produktene for produktet tas i bruk. Brukeren er ansvarlig for å utføre alle nødvendige tester og sikre at produktet er egnet for bruk til det tiltenkte formålet. Vi kan ikke påvirke hvordan produktet brukes og/eller omstendigheter som oppstår mens produktet lagres eller transporteres, og vi fraskriver oss alt ansvar for enhver type skade. Alle leveranser gjøres utelukkende i henhold til våre generelle vilkår og betingelser, som er sendt til det nederlandske handelskammeret.

## Bostik AS

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg  
Tel.: +46 (0) 42 19 50 00  
[www.bostik.no](http://www.bostik.no)

**BOSTIK SUPPORT**

Digital smarthjelp  
**Bostik.no**

