

WOOD H500 MAXI BOND

PARKETTLIM MED HØY YTELSE

FORDELER/EGENSKAPER

- ✓ For massive tregulv – opptil 200 mm brede og 23 mm tykke
- ✓ Støydempende – opptil 12 dB med akustikkunderlag
- ✓ Miljøvennlig alternativ, veldig lave utslipp
- ✓ Egnert for gulvvarme
- ✓ Sterk limeevne



BRUKSOMRÅDER

PRODUKTBESKRIVELSE

Ms-polymerbasert, løsningsmiddel- og vannfri. Gir en elastisk limfuge som er alkalistabil og har lyddempende egenskaper. Svært lave utslipp, uten vann, flyktige løsemidler og isocyanater. Miljøtilpasset med svært lave utslippsverdier, oppfyller kravnivå EC1 Plus, samt M1.

BRUK

Egnet for liming av de fleste typer tre, både gulvbehandlede som ubehandlede, lamell-, stav- og mosaikparkett. Underlaget kan være betong, sparklede overflater, kryssfiner eller sponplater, støydempingsbelegg som gummikork etc.

Anbefalte materialer:

- ✓ De fleste typer parkettgulv – ubehandlede, lamell- eller stavparkett
- ✓ De fleste typer treslag – furu, eik, bøk, bjørk, bambus mm
- ✓ Laminatgulv
- ✓ Mosaikparkett

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	FORPAKNING	VOLUM	EAN
30620400	8L 2 poser	14 kg	7311020081089

PRODUKTEGENSKAPER

Farge	Lysebrun
Tetthet	1,7 kg/liter
Bindemiddel	Polymerspredning av akryllattype
Åpningstid*	I løpet av 15 minutter, eller så lenge full oversmitting pågår.
Gangbar	24 timer
Herdestid	24-48 timer
Limforbruk:	Ca 1 m ² /L
Strekfasthet	H500 Maxi Bond oppfyller kravene for parkettmaterialer som krever strekkfasthet i underlaget på minst 2.0 MPa
Arbeidsforhold	Temperatur minst +15 °C. Beste resultat oppnås ved ca 20 °C og ca 60 % RF
Lagringstid	18 måneder ved +10 °C til +20 °C. Beskyttes mot frost.

* Disse verdiene er målt ved +23 °C og 50 % relativ fuktighet med normalt sugende underlag. Avhengig av underlag, temperatur og underlag kan disse verdiene avvike fra informasjonen over



PÅFØRINGSINSTRUKSJONER

FORBEREDELSE AV UNDERLAGET

Følg parkettprodusentens anvisninger. Følgende er bare tilleggsinformasjon for selve limingen. Tregulvmaterialer skal kondisjoneres i henhold til leverandørens anvisninger og monteringen må skje under samme forhold. Vanligvis foregår en kondisjonering i omtrent 8 dager ved 35-65 % RF og temperatur +18 til 23 °C. For gulvvarme - slå av gulvvarmen 48 timer før gulvmaterialet monteres. Vent minst en uke etter monteringen før du gradvis øker gulvvarmen.

Underlaget må være rent, plant, sterkt, fri for fett, støv, smuss, limrester og gammel maling. I de fleste tilfeller ujevnheter på maks +3 mm per 2 meters lengde, men kan variere avhengig av krav. For eventuell utjevning anbefales Bostik Gulvsparkel. For ikke-absorberende underlag som f.eks. høytytelsesbetong, anbefales påføring av minst 10 mm tykt sjikt med Bostik Gulvsparkel. I tvilstilfeller, kontakt Bostik Teknisk Service.

Strekfastheten i underlaget må være minst 1,5 MPa. For liming av massiv parkett kreves minimum 2.0 Mpa i strekkfasthet, og maksimalt RF 65 % i underlaget. Limforbruket for massiv parkett er 1 m²/liter. Maxi-Bond parkettlim kan brukes til liming av visse tregulv på betongunderlag med eller uten avrettingsmasse, med høyere RF enn 65. For andre parkettmaterialer, må RF i underlaget normalt ikke overstige 65 %. Følg først og fremst gulvprodusentens instruksjoner.

Limet påføres med en limspade som gir en heldekkende limfilm mot underlaget.

OBS - Liming må ikke foretas på underlag med risiko for fukt.

PÅFØRINGSMETODE

Påfør underlaget med en tannsparkel som gir

2 m² / liter, på en overflate som tilsvarer det du har tid til å legge innen 20 minutter. Monter og press gulvmaterialet i det våte limet. Kontroller at oversmittingen er god over hele overflaten. På betongunderlag med RF maks 85 %, eller ved liming av massiv parkett, må limet påføres med en limspade som gir 1 m² / liter og som gir en omfattende limfilm til underlaget.

Etterbehandling: Belasting og overflatebehandling av parkettgulvet kan gjøres tidligst etter 2 dager.

La det være mellomrom mellom vegger og gulv slik at tregulvet kan utvides. Følg leverandørens monteringsinstruksjoner og anbefalinger for bevegelsesfuger.

FORBRUK

1-2 m²/L avhengig av underlag og valg av påføringsmetode

BAKSIDE	LIMSPREDER	LIMFORBRUK
Standardparkett	Limstift n° B3	Ca 2 m ² /L
Massiv parkett	Spesielt for parkettlim	Ca 1 m ² /L

LAGRINGSTID

18 måneder tørr, kjølig og i uåpnet emballasje når den oppbevares mellom +10 °C og +20 °C. Oppbevares frostfritt.

RENGJØRING

Vann før limet har tørket. Tørket lim tas vekk mekanisk eller med White spirit.

SIKKERHET

Sikkerhetsdatablad finnes på vår hjemmeside. Ha pakken eller etiketten tilgjengelig hvis du trenger å oppsøke lege. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ved øyekontakt, skylld straks med vann, vask med såpe og vann hvis lim kommer i kontakt med huden. www.bostik.no

ANSVAR

De tekniske data vi presenterer i tillegg til våre anvisninger og anbefalinger er alle basert på en rekke tester og på vår erfaring. De er ment å hjelpe brukeren for å oppnå best mulig resultat. Ettersom brukerens forhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som oppnås ved bruk av produktene.

BOSTIK SERVICE

info.no@bostik.com
www.bostik.no

