

SL C360 FLOW

NORMALTØRKENDE GULVAVRETTINGSMASSE

2022-11-23

FORDELER

- Optimalisert for distribusjon i større skala med Bostik pumpebil
- Til tynnere sjikt
- Normaltørkende
- Sjiktykkelse 4-30 mm
- EPD-verifisert
- Lave utslipp



BRUKSOMRÅDER

Bostik SL C360 Thick Flow er en sementbasert, selvutjevner, pumpbar, normaltørkende avrettingsmasse beregnet for betong, lettbetong, og stein/keramikk innendørs. Gir normalt en ferdig overflate uten behov for etterbehandling. Kan legges i sjikt 4-30 mm. Produktet er miljøvennlig og fuktskadestabil.

Gulvbransjens (GBR) limanbefalinger skal alltid følges med hensyn til fuktighet, overflatestyrke etc. for underlaget. Produktet skal belegges.

UNDERLAG:

- Betong og lettbetong
- Klinker/stein
- Flytende konstruksjoner

*De angitte tørketidene forutsetter +20 °C maks. 50 % RF og en viss utskifting av luft samt at RF i underlaget er mindre enn 85 %.

TEKNISKE DATA

Blandingsforhold	4,0 liter vann / 20 KG sekk
Materialforbruk	1,7 kg/mm/m ²
Brukstid	Kan bearbejdes opptil 20 min
Gangbar etter	3-5 timer
Beleggbar etter	1 døgn per mm sjiktykkelse
Trykkfasthet	C25 i henhold til EN 13813
Bøystrekkfasthet	F6 i henhold til EN 13813
Overflatestyrke	>1,5 Mpa i henhold til GBR bransjestandard
Krymping	<0,3 mm/m i henhold til EN 13454-2
Utvidelse	<0,05 mm/m
Flytkapasitet	145 - 160 mm i henhold til SS 923519 (50x22 mm)
Brannklasse	A2fl-s1 i henhold til EN 13501-1
Motstand mot rullende hjul	RWFC 250N i henhold til GBR bransjestandard
Ph tørt materiale	<11

BRUKSANVISNING

FORBEREDELSE AV UNDERLAG

For best arbeidsresultat bør temperaturen i rommet være mellom +10 °C og +25 °C

Rengjøring: Overflatestyrken til underlaget bør være > 1,0 MPa. Sørg for at underlaget har god overflatestyrke og er fritt for støv, smuss, maling, limrester, olje, fett, voks etc. Løse lag og slamlag kan slipes eller freses bort. Ved tvil, kontakt Bostik

Forbehandling: For å forbedre vedheften og forhindre hurtig uttørking, må underlaget alltid forbehandles med Bostik GRIP A560 CLASSIC. Primeren påføres på et normalt absorberende underlag fortynnet med vann i forhold 1:3. På sterkt absorberende underlag anbefales 2 strøk. På klinker, stein, PVC, linoleum, tre etc. påføres primer Bostik GRIP A936 XPRESS fortynnet 5:1 med vann. Primeren må børstes inn i underlaget. La primeren tørke og danne en hinne 24 timer før sparkling!

Ved påføring av to sparkelsjikt skal priming gjøres mellom sjiktene.

BLANDING OG BRUK

Blanding: Bland utjevningssmassen i en egnet bøtte eller i et større fat (75-100 liter) med plass til 3-4 sekker. Til 20 kg pulver tilsettes ca. 4,0 liter rent vann. Blandingen utføres med en drill eller turbinvisp til du har en klumpfri og lettflytende masse (blandingstid ca. to minutter). Bruk vann +5 til +20 °C.

Maskinlegging: Ved bruk av maskin, brukes en egnet blandepumpe. Still in vannmengden til 20 %. Kontroller vannmengden med en flytetest. Ved riktig vannmengde må flyteevnen være i henhold til tekniske data. Når du utfører flytetesten, kontroller også at utjevningssmassen er sammenhengende og fri for klumper. Ved fallbygging reduseres vannmengden med 0,5-1,0 liter. Temperaturen på avrettingsmassen skal være mellom +10 og +20 °C.

Balansering: Sjekk overflatens helning og krumning, dersom disse avviker fra foreskrevne toleranse bør det settes opp punkter på gulvet på egnet måte. Fremhev spesielt ekstrene lave og høye punkter. **Påføring:** Massen pumpes eller helles på underlaget og flyter selv sammen til en jevn, flat overflate. Fordel utover om nødvendig med en tannsparkel. Ta hensyn til massens åpningstid for å unngå klumper og ujevnheter. Brukstid ca. 20 minutter. Overflaten kan normalt gås på etter 3-5 timer. **OBS!** Ved soleksponering, høy temperatur, sterk ventilasjon eller andre faktorer som kan fremskynde tørkingen, skal overflaten beskyttes mot for hurtig uttørking. Store vinduspartier skal tildekkes og avfuktere og varmevifter skal ikke brukes.

LAGRING

6 måneder tørr, kjølig og i uåpnet forpakning.

MILJØ OG HELSE

Produktet inneholder sement og kan virke irriterende på huden. Alle brukere må lese og bruke sikkerhetsdatabladet før produktet tas i bruk. Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig på produsentens nettside.

RESIRKULERING

Avfallsgenerering bør unngås eller minimeres når det er mulig. Tomme beholdere kan inneholde noen produktrester. Produkt og emballasje skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Lei et autorisert renovasjonsselskap til å håndtere overskuddsprodukter og ikke-resirkulerbare produkter. Dette produktet må alltid avhendes i samsvar med kravene i miljøvern- og avfallshåndteringslovgivningen. Unngå spredning av salt materiale, avrenning, kontakt med jord.

ANNET

Avgrens gulvoverflaten med avstengingslist etter behov. Monter avstengingslisten etter priming for best vedheft.

For ytterligere informasjon, se Bostiks byggebeskrivelser.

Produktnummer	Forpakning	Antall per pall	EAN
30622531	20 kg	48	7311020081348

SIKKERHET

Se sikkerhetsdatablad på www.bostik.no

Forbehold: De tekniske data vi presenterer i tillegg til våre anvisninger og anbefalinger er alle basert på en rekke tester og på vår erfaring. De er ment å hjelpe brukeren å oppnå best mulig resultat. Ettersom brukerens forhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som oppnås ved bruk av produktene.

BOSTIK SERVICE

info.no@bostik.com
www.bostik.no

